

PREPARADO DE YESO

Yeso fino de Rellenos
Relleno de huecos en interiores
Sujeción de materiales



PRESENTACIÓN

1 kg Ref.: 70447-001
5 kg Ref.: 70447-002

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Útil y económico para el relleno de huecos en paredes interiores.
- Reparaciones de placas de cartón-yeso.
- Se utiliza habitualmente en la sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería.
- Apropiado para anclajes de zócalos y empotrados.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Acabado fino de color blanco mate
- Muy fácil aplicación.
- Resistencia a la flexotracción superior a 20 kg/cm².

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Si el fondo es muy absorbente o disgregable aplicar previamente una imprimación como FIXATIN diluido o FIXACRYL diluido. Sobre superficies pulidas, lijar para abrir el poro.

Aislar y proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva. Humedecer el soporte antes de aplicar el producto.

Aplicación

Añadir medio litro de agua por kg. de preparado de yeso y mezclar hasta conseguir una pasta consistente. No volver amasar una vez iniciado el fraguado.

Aplicar con una paleta o espátula en el relleno de huecos y con una llana en los tendidos. Limpiar con agua las herramientas inmediatamente después de usar.

Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Sulfato de cal semihidratado modificado
Densidad aparente polvo	0.70 ± 0.05 g/cc
Aspecto	Polvo
Color	Blanco
Resistencia a la flexotracción	> 20 kg/cm ²
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 °C
Mezcla	0,5 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta	Paleta, espátula o llana
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de trabajo	Aprox. 8 minutos a 20° C
Tiempo de fraguado	20 minutos a 20° C. El fraguado total se realiza a los 30 días.
Tiempo de reposo	3 minutos
Tiempo de secado	Variables según espesor y condiciones climáticas
Rendimiento	Aprox. 1.6 kg. por mm de espesor

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Estuche cartón 1 kg con bolsa de plástico interior	10	63 cajas
Estuche cartón 5 kg con bolsa de plástico interior	4	28 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

